



Prep M

Product

Simson Prep M is een voorbehandeling ter verbetering van de hechting van diverse lijmen en kitten op gesloten ondergronden.

Toepassingen

- Voorbehandeling van metalen ondergronden zoals aluminium, staal, koper, messing.
- Voorbehandeling van gepoedercoate oppervlakken.
- Voorbehandeling van gelakte oppervlakken (test vooraf de ondergrond op hechting en mogelijke aantasting).
- Voorbehandeling van polyester (GRP).
- Voorbehandeling van ABS.
- Voorbehandeling van PVC.

Eigenschappen

- Snelle droogtijd: ca. 5 minuten.
- Gemakkelijke verwerking: reiniger en voorbehandelingsmiddel in één.
- Zuinig in gebruik.


Verwerking

Ondergrond moet droog, schoon, vet- en stofvrij zijn. Blik gesloten houden tot de verwerking. Draai het blik open en prik de folie door. Prep M niet direct vanuit de originele verpakking gebruiken. Giet zoveel Prep M in een glas of blik dat in 30 minuten verwerkt kan worden en sluit het blik Prep M meteen weer stevig af. Prep M moet in een niet te dikke laag worden aangebracht. Het te behandelen oppervlak stevig afwrijven met een met Prep M bevochtigde, droge, schone, pluis- en kleurstofvrije doek of met tissue papier. Op deze manier is het oppervlak tegelijkertijd gereinigd en voorbehandeld. Vervang het doek of papier als het vuil wordt. Na een droogtijd van circa 5 minuten (oplosmiddelen moeten verdampen) kan de lijm worden aangebracht. De beste resultaten worden verkregen als de verlijming binnen 6 uur na het aanbrengen van Prep M plaats vindt. Behandel dus niet meer oppervlak voor met Prep M dan binnen 6 uur verlijmd kan worden. Vermijd contact met het voorbehandelde oppervlak aangezien dat de hechting nadelig kan beïnvloeden.

Verbruik: Het verbruik van Prep M is circa 20 m² per 1 liter.

Opmerkingen:

1. Prep M is niet overschilderbaar en kan daarom niet zondermeer gebruikt worden voor oppervlakken die later geveerd moeten worden. In een dergelijk geval enkel Prep M daar toepassen waar later de lijm of kit komt, bijvoorbeeld door afplaktape te gebruiken. Men kan ook, voorafgaande aan de verfbehandeling, de primerlaag verwijderen met bijvoorbeeld Simson Cleaner 14, Cleaner I of Liquid 1. Vooraf testen of de reiniger het oppervlak niet aantast.
2. Sterk verontreinigde oppervlakken eerst schoonmaken met bijvoorbeeld Cleaner 14. Vooraf testen of deze reiniger het oppervlak niet aantast.



LIJMEN EN AFDICHTINGSMIDDELEN

Prep M

Technische kenmerken

Droge stofgehalte	ca. 8%
Soortelijke massa	0,76 g/ml
Vlampunt	+9°C
Droogtijd	ca. 5 minuten

Kleur
transparant

Verpakking
blik 500 ml

Artikelcode
022110

Opslag en stabiliteit

Koel en droog bewaren bij temperaturen tussen de +5°C en +30°C. Prep M is 9 maanden houdbaar in ongeopende verpakking.

Informatie aanvraag

De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad (VIB)

Bostik B.V.

Postbus 303
5201 AH 's-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73 6 244 244
Fax: +31 (0)73 6 244 344
E-mail: infonl@bostik.com
Internet: www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
Tel: +32 (0)9 255 17 00
Fax: +32 (0)9 255 17 01
E-mail: info@bostik.be
Internet: www.bostik.be